



MÔ TẢ

- LEMAN với nhiều dòng sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm chống thấm chuyên dụng được hãng LEMAN nghiên cứu và phát triển, đã sản xuất ra rất nhiều dòng sản phẩm chống thấm chất lượng cao, giá thành tốt, ổn định. LEMAN luôn nghiên cứu, sản xuất nhiều loại sản phẩm phù hợp với thị phần Việt Nam.
- Chống thấm tường **LEMAN AT-11 GUARD** là sản phẩm chất lượng cao của hãng LEMAN có tác dụng chống thấm nước hiệu quả cho rất nhiều công trình.
- Chống thấm tường **LEMAN AT-11 GUARD** được tạo thành từ Acrylic - Copolymer và các phụ gia khác.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Bề Mặt Áp Dụng: Các bề mặt tường đứng bê tông hoặc vữa xi măng.
- Thời Gian Khô Bề Mặt Lý Thuyết: **2 tiếng** theo định mức lý thuyết, tùy thuộc điều kiện thời tiết.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

- Từ **1.9-2.5m²/1kg/2 lớp**. Định mức thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: điều kiện thi công, yêu cầu thi công của từng công trình, bề mặt được thi công cũng như người thi công. Nên thi công tối thiểu 2 lớp, Những nơi có áp lực thấm lớn nên thi công lớp thứ 3 (**1.3 - 1.7 m²/1kg/3lớp**).

ƯU ĐIỂM

- Bảo vệ tường hoàn hảo, ngăn nước thấm vào bề mặt.
- Có khả năng liên kết rất tốt với bê tông và vữa xi măng.
- Chống thấm tường **LEMAN AT-11 GUARD** còn có khả năng chịu mài mòn, chịu nước mặn và khả năng kháng kiềm cao.
- Các dòng sản phẩm chống thấm của hãng LEMAN sản xuất có độ bền rất cao lên tới 15 năm.
- Hầu hết các sản phẩm chống thấm của hãng LEMAN đều không độc hại, nên an toàn cho người thi công và người sử dụng.



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ TIẾN HÀNH THI CÔNG



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Trước khi thi công chống thấm tường **LEMAN AT-11 GUARD**, thì công đoạn chuẩn bị bề mặt là vô cùng quan trọng, vì có một bề mặt được chuẩn bị kỹ thì khi thi công đạt chất lượng mang lại hiệu quả tốt nhất.
- Tất cả bề mặt trước khi thi công đều cần được làm sạch loại bỏ tất cả bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc,... nếu là bề mặt cũ thì phải loại bỏ lớp sơn cũ bị bong tróc và loại bỏ các lớp vữa xi măng cũ đã bị phong hoá.
- Các bề mặt thi công mới thì cần đạt chuẩn yêu cầu và không bị bong tróc, kết cấu ổn định đúng yêu cầu thì mới tiến hành thi công.
- Nên làm ẩm bề mặt tường trước khi thi công chống thấm **LEMAN AT-11 GUARD** để có độ bám dính tốt nhất, nhưng không để đọng nước.

LƯU Ý

- Pha đúng tỷ lệ 1kg xi măng: **0.5lít** nước: **1kg** chất chống thấm tường **LEMAN AT-11 GUARD**.
- Độ cứng của chất chống thấm tường **LEMAN AT-11 GUARD** đạt tuyệt đối sau **28 ngày**.
- Chất chống thấm tường **LEMAN AT-11 GUARD** chịu áp lực ngược nhẹ nếu thi công **3 lớp** (tại vị trí: tường tầng hầm).
- Nếu đã trộn chất chống thấm tường **LEMAN AT-11 GUARD** với xi măng thì phải dùng trong vòng 1 giờ, vì sau thời gian đó sản phẩm sẽ bị đông sệt. Vì vậy khi dùng đến đâu thì trộn xi măng đến đó.



AN TOÀN

Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính chất chống thấm tường **LEMAN AT-11 GUARD** vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới trước khi sử dụng.

HẠN SỬ DỤNG

Nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết và chưa trộn với xi măng.

BẢO QUẢN

Nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết và chưa trộn với xi măng.

ĐÓNG GÓI

Thùng 5kg/18kg.



Mặt trước



Mặt sau

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phụ gia xây dựng Leman, bao gồm các dòng sản phẩm vữa trộn sẵn, chống thấm, keo dán gạch, mastic và được sản xuất và bảo hành tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Ba Đình (Badico). Badico là nhà sản xuất xi măng hàng đầu tại Bình Dương, thành lập năm 2009 chuyên cung cấp các sản phẩm xi măng thương hiệu Badico, Namba và Đại Bàng tại khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

XI MĂNG BA ĐÌNH

Website: <https://ximangbadico.com/>
Email: badicovn@gmail.com
Phone: 0283 6202 145 (VP Bình Dương)
Danh mục sản phẩm:
<https://ximangbadico.com/collections/all>

LEMAMAN - PHỤ GIA XÂY DỰNG

Website: <https://lemancorp.vn/>
Email: cskh@chongthamcosmo.vn
Phone: 027 4353 1329 (VP HCM)
Danh mục sản phẩm:
<https://lemancorp.vn/san-pham/>