



## MÔ TẢ

**CHỐNG THẤM 2 THÀNH PHẦN LEM MAN AT-15 PRO** là lớp phủ chống thấm 2 thành phần, có tính đàn hồi, sản phẩm được thi công lên bề mặt bê tông hay vữa để ngăn nước.

## ỨNG DỤNG

Dùng chống thấm, trám phủ vết nứt, sản phẩm được dùng chống thấm cho: bể nước, bể bơi, tầng hầm, ban công, sân thượng, máng nước, tường chắn, sàn và tường phòng tắm, nhà bếp, khu vực ẩm ướt.

## ĐÓNG GÓI

**4,8kg/bộ** (Thành phần A: **1.2kg**, Thành phần B: **3.6kg**)

## NGOẠI QUAN

- Thành phần A: Chất lỏng, màu trắng sữa.
- Thành phần B: Dạng bột màu xám.
- Hỗn hợp sau khi trộn đều: Dạng sệt có màu xám nhạt.

## HẠN SỬ DỤNG

Tối thiểu **24 tháng** nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì còn nguyên chưa mở.

## ƯU ĐIỂM

Dùng chống thấm, trám phủ vết nứt, sản phẩm được dùng chống thấm cho: bể nước, bể bơi, tầng hầm, ban công, sân thượng, máng nước, tường chắn, sàn và tường phòng tắm, nhà bếp, khu vực ẩm ướt.

## ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ

Lưu trữ trong bao bì nguyên chưa mở ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

## TỶ TRỌNG:

- Thành phần A: **~ 1.02 Kg/lít**
- Thành phần B: **~ 1.40 Kg/lít** (khối lượng thể tích đồ đồng).
- Hỗn hợp: **1.6 - 1.8 kg/ lít.**



## HƯỚNG DẪN THI CÔNG

### CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ TIẾN HÀNH THI CÔNG



### HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Tỷ lệ trộn Thành phần A : Thành phần B = **1 : 2** (theo khối lượng)
- Định mức Thi công tối thiểu 2 lớp với định mức **1.5-2kg/m<sup>2</sup>/2lớp**. Những nơi có áp lực thấm lớn nên thi công lớp thứ 3 ( **2.5-3kg/m<sup>2</sup>/3 lớp**).
- Thời gian thi công: Khi nhiệt độ cao thì thời gian cho phép thi công sẽ rút ngắn. Luôn luôn che đậy thùng còn chứa vật liệu khi chưa thi công.
- Thời gian chờ: Thời gian chờ khoảng **4-8 giờ** (ở nhiệt độ **+25°C**) cho lớp thứ nhất khô cứng trước khi thi công lớp thứ hai

### LƯU Ý

- Không thi công **LEMAN AT-15 PRO** lớp thứ nhất với định mức trên **2 kg/m<sup>2</sup>** cho một lần thi công.
- Chờ khô tối thiểu **3 ngày** trước khi ngâm nước.
- Luôn luôn sử dụng hồ dầu kết nối **LEMAN LATEX A1** để ngăn ngừa hiện tượng bong dộp khi thi công lớp vừa hoàn thiện, bảo vệ lên trên lớp chống thấm.
- Luôn luôn thi công khu vực mẫu thử trước khi thi công đại trà.



## ĐÓNG GÓI

Thùng 5kg/18kg.



Mặt trước



Mặt sau

## THÔNG TIN LIÊN HỆ

**Phụ gia xây dựng Leman**, bao gồm các dòng sản phẩm vữa trộn sẵn, chống thấm, keo dán gạch, mastic và được sản xuất và bảo hành tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Ba Đình (Badico). Badico là nhà sản xuất xi măng hàng đầu tại Bình Dương, thành lập năm 2009 chuyên cung cấp các sản phẩm xi măng thương hiệu Badico, Namba và Đại Bàng tại khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

### XI MĂNG BA ĐÌNH

Website: <https://ximangbadico.com/>  
Email: [badicovn@gmail.com](mailto:badicovn@gmail.com)  
Phone: 0283 6202 145 (VP Bình Dương)  
Danh mục sản phẩm:  
<https://ximangbadico.com/collections/all>

### LEMAMAN - PHỤ GIA XÂY DỰNG

Website: <https://lemancorp.vn/>  
Email: [cskh@chongthamcosmo.vn](mailto:cskh@chongthamcosmo.vn)  
Phone: 027 4353 1329 (VP HCM)  
Danh mục sản phẩm:  
<https://lemancorp.vn/san-pham/>