



Keo dán gạch ngoại thất với độ bám dính **GẤP 4 LẦN**

- **Độ bám dính gấp 4 lần** so với phương pháp ốp lát truyền thống.
- **Gia tăng khả năng chống trượt** với thành phần phụ gia đặc biệt.
- Thích hợp ốp/lát gạch đá hút nước & ít hút nước **kích thước vừa**.
- Sử dụng cho **khu vực ngoại thất**.
- Đạt **tiêu chuẩn Việt Nam 7899-1:2008 (ISO 13007-1:2004)**.

MÔ TẢ

Keo dán gạch thương hiệu LEMAN có thành phần chính là xi măng pooc lăng, cát sấy đã được phân cấp hạt cùng một số phụ gia polyme đặc biệt tạo nên khả năng bám dính cao và độ ổn định khi dán.

ỨNG DỤNG

- Dùng để thi công ốp lát các loại gạch, đá (Ceramic, Mosaic, Granite, Marble...) lên nền, lên tường, bề mặt thẳng đứng khu vực ngoài trời và hồ bơi.
- Sử dụng trên các bề mặt tường có lớp vữa xi măng thông thường, bề mặt bê tông.
- Keo dán gạch LEMAN có các cấp độ bám và ứng dụng như sau:
- Keo dán gạch LEMAN **Loại C2/Top Flex** - loại có độ bám dính cao dùng để ốp các loại đá, gạch lên tường và lên bề mặt thẳng đứng, **gạch khổ 100x100cm**.

ƯU ĐIỂM

- Kéo dài thời gian sử dụng của hỗn hợp keo sau khi trộn (tránh ánh nắng mặt trời và nơi có nhiệt độ cao).
- Thời gian chờ trước khi lưu thông là sau 24 giờ.
- Thời gian điều chỉnh gạch là trong vòng 10 phút.


ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

- Cường độ bám dính ở điều kiện thường: **≥ 1.0 MPa (N/mm²)**.
- Cường độ bám dính sau khi ngâm nước: **≥ 1.0 MPa (N/mm²)**.
- Cường độ bám dính sau khi gia nhiệt: **≥ 1.0 MPa (N/mm²)**.
- Cường độ bám dính sau chu kỳ tan băng và đóng băng: **≥ 1.0 MPa (N/mm²)**.
- Thời gian mở: cường độ bám dính sau khi kéo: **≥ 0.5 MPa (N/mm²)**, sau ít nhất 30 phút. Chú ý rằng kết quả trên có được dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công trường do sự khác nhau về điều kiện và cách thi công.



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ TIẾN HÀNH THI CÔNG



CHÚ Ý: Trong quá trình ốp lát gạch, đã lưu ý không nên để lớp keo đã trát lên bề mặt thi công trong thời gian quá **20 phút**, để bị tạo màng làm ảnh hưởng đến khả năng bám dính của keo. Nếu lớp keo bị tạo màng, dùng bay răng cưa kéo lại theo cách kể trên. Không được dùng nước làm ẩm keo vì sẽ làm mất khả năng bám dính của keo. Gạch, đá sau khi dán không được để nước mưa hoặc nước chảy tác động vào trong khoảng **8 - 10 giờ**. Thời gian cho phép sử dụng đối với nền và lưu thông nhẹ là **24 giờ** sau khi thi công dán gạch và thời gian cho phép hoàn toàn sử dụng sau **48 giờ**.

TIÊU CHUẨN THI CÔNG

- Thời gian trộn và sử dụng là **90 phút**.
- Thời gian chờ là **20 phút**.
- Thời gian chỉnh sửa gạch là **10 phút**.
- Thời gian chờ trước khi chà ron ít nhất là **24 giờ**.
- Thời gian chờ trước khi lưu thông là sau **24 - 48 giờ**.
- Độ dày yêu cầu: **2 - 6 mm**.

LƯU Ý

- Tránh dán keo thành từng cục phía sau gạch. Cách dán này sẽ tạo ra những khoảng trống phía dưới gạch đồng thời chính là nguyên nhân dẫn đến việc nứt gạch và thấm thấu nước về sau.
- Tránh sử dụng keo dán gạch trên bề mặt quá nóng và tránh nơi có ánh nắng trực tiếp.
- Sử dụng ke ron để tạo cho đường ron thẳng và dễ dàng điều chỉnh độ rộng của đường ron.



BẢO HÀNH TỪ NHÀ CUNG CẤP

12 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện: bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, cách nền cách tường **20cm**. Bao còn kín nguyên vẹn và không chống quá 10 bao.

AN TOÀN

Keo dán gạch LEMAMAN có chứa xi măng nên có thể gây kích ứng da khi tiếp xúc với cơ thể, nên sử dụng găng tay và kính bảo hộ khi thi công. Tham khảo thêm các tài liệu về an toàn lao động.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Định mức keo dán gạch LEMAMAN khoảng **3.5 kg/m²**. Keo dán gạch LEMAMAN có **tỷ trọng thể tích: 1.3±0.05 g/cm³**.
Độ dày lớp keo tối thiểu **3-5mm**.

ĐÓNG BAO

Bao 25kg.



Mặt trước



Mặt sau

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phụ gia xây dựng Leman, bao gồm các dòng sản phẩm vữa trộn sẵn, chống thấm, keo dán gạch, mastic và được sản xuất và bảo hành tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Ba Đình (Badico). Badico là nhà sản xuất xi măng hàng đầu tại Bình Dương, thành lập năm 2009 chuyên cung cấp các sản phẩm xi măng thương hiệu Badico, Namba và Đại Bàng tại khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

XI MĂNG BA ĐÌNH

Website: <https://ximangbadico.com/>
Email: badicovn@gmail.com
Phone: 0283 6202 145 (VP Bình Dương)
Danh mục sản phẩm:
<https://ximangbadico.com/collections/all>

LEMAMAN - PHỤ GIA XÂY DỰNG

Website: <https://lemancorp.vn/>
Email: cskh@chongthamcosmo.vn
Phone: 027 4353 1329 (VP HCM)
Danh mục sản phẩm:
<https://lemancorp.vn/san-pham/>