



LEMAN PROOF MEMBRANE

- Cường độ nén cao **>50 MPa** sau 28 ngày.
- **Không tách nước, không phân tầng, không ăn mòn.**
- Độ **bám dính cao, chống thấm tốt.**
- Đặc tính **không co ngót**, chịu tải trọng động xuất sắc.
- Đạt theo **tiêu chuẩn Việt Nam 9204:2012.**

MÔ TẢ

Leman Proof Membrane là hợp chất chống thấm bitum polyme cải tiến gốc nước, một thành phần dạng lỏng và thi công nguội. Sản phẩm được thiết kế để mang lại hiệu quả bảo vệ tối ưu cho các cấu trúc công trình.

ƯU ĐIỂM

- Dễ dàng thi công bằng cọ hoặc máy phun.
- Màng sau khi hình thành có tính đàn hồi cao và khả năng lấp kín các vết nứt.
- Đặc tính kết dính tuyệt hảo trên cả kết cấu cũ và mới.
- Không chứa dung môi, không mùi, và không dính tay khi sử dụng

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

- Đóng gói: **Thùng 5 kg; Thùng 20 kg**
- Bề mặt áp dụng: Vữa xi măng, bê tông, gạch, thạch cao.
- Độ dày: Khoảng **1.1mm cho mỗi lớp**. Độ dày tối ưu cho **2 lớp sau** khi khô vào **khoảng 1.5mm.**
- Định mức lý thuyết: 0.2 – 0.3 m²/kg (cho 2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Chi tiết kỹ thuật
Thành phần	Nhũ tương Bitum polymer
Dạng/Màu sắc	Dung dịch màu nâu đen
Màu sắc sau cùng	Màu đen khi khô
Tỷ trọng	1.0 -1.05 kg/lít
Độ dày màng (khô)	~ 1.1mm (với định mức 2kg/m ²)
Thời gian khô	Khô bề mặt: 60 phút; Khô hoàn toàn: ~ 4 tiếng

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU

- Lớp chống thấm bên dưới lòng đất cho bề mặt bê tông và vữa trát.
- Khu vực lộ thiên: Sàn mái phẳng và ban công.
- Khu vực chịu áp lực nước: Tầng hầm và tường chắn.



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ TIẾN HÀNH THI CÔNG

1. CHUẨN BỊ BỀ MẶT	2. THI CÔNG LỚP LÓT (PRIMER)	3. THI CÔNG LỚP PHỦ CHÍNH		4. BẢO VỆ BỀ MẶT
<p>Vệ sinh sạch bụi, dầu mỡ</p>	<p>Pha loãng và trộn đều 20-50%</p>	<p>Lớp 1 Thi công ướt</p>	<p>Lớp 2 Thi công rắc khô</p> <p>góc vuông</p> <p>hồ vữa tạo dốc 25x25mm</p>	<p>Thích lợp vữa cement layer (15-20mm)</p>
<p>Làm ướt (nếu cần), không đọng nước</p>	<p>Quét lớp lót</p>	<p>Nền 2-3 lớp Định mức 0.6kg/m²/lớp Chờ lớp trước khô</p> <p>3-4h</p>		<p>Pha Latex (5L cho 1m³ vữa)</p>
				<p>Bề mặt lộ thiên cần lớp bảo vệ</p>

BẢO HÀNH TỪ NHÀ CUNG CẤP

12 tháng kể từ ngày sản xuất khi chưa mở nắp với nhiệt độ từ 5°C - 35°C.

AN TOÀN

Trang bị găng tay và kính bảo hộ khi thi công. Không đổ sản phẩm ra đất hoặc nguồn nước.



LƯU Ý QUAN TRỌNG

- Vệ sinh dụng cụ bằng nước sạch ngay khi sản phẩm còn ướt.
- Nếu sản phẩm khô cứng, vệ sinh bằng biện

ĐÓNG GÓI

Thùng **5kg** và **20kg**.



Mặt trước

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phụ gia xây dựng Leman, bao gồm các dòng sản phẩm vữa trộn sẵn, chống thấm, keo dán gạch, bột trét và được sản xuất và bảo hành tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Ba Đình (Badico). Badico là nhà sản xuất xi măng hàng đầu tại Bình Dương, thành lập năm 2009 chuyên cung cấp các sản phẩm xi măng thương hiệu Badico, Namba và Đại Bàng tại khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

XI MĂNG BA ĐÌNH

Website: <https://ximangbadico.com/>
Email: badicovn@gmail.com
Phone: 0283 6202 145 (VP Bình Dương)
Danh mục sản phẩm: <https://ximangbadico.com/collections/all>

LEMAN - PHỤ GIA XÂY DỰNG

Website: <https://lemancorp.vn/>
Email: cskh@chongthamcosmo.vn
Phone: 027 4353 1329 (VP HCM)
Danh mục sản phẩm: <https://lemancorp.vn/san-pham/>